

Isodur DN

Malzeme Tanımı

Görünüm: Renksiz veya Sarı-açık kahverengi

Çözeltilinin NCO içeriği: % 21.1 ± 0.5

Viskozite: 1000-2300 CPS/25°C

Yoğunluk: 1.16 g/cm³

Safiyet: ≥%99

Parlama noktası: Yaklaşık 230°C

Uygulama

Isodur DN, su bazlı PU reçine uygulamaları, yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalar, su bazlı mürekkepler için tasarlanmıştır.

Kullanım Bilgisi

Eklene oran: % 5-6

İlk bağ mukavemeti: Orta

Son bağ mukavemeti: Mükemmel

İlk çekme mukavemeti: Orta

Son çekme mukavemeti: Mükemmel

Isı direnci: İyi

Sarılaşma / renk değişim direnci: Mükemmel

Yağ direnci: İyi

İşleme, Depolama ve Paketleme

Isodur DN'nin işlenmesi ve kullanılması yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasına danışın ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyun. Ülkenizde geçerli olan yasal gereklilikler, özellikle kazaların önlenmesi, çalışma hijyenine ve patent haklarına dikkat edilmelidir.

Isodur DN, 5 ila 35°C sıcaklıklarda orijinal kaplarında mühürlü olarak saklanmalıdır. Ürün sürekli olarak mühürlü bir kapta tutulmalıdır çünkü nemden çok hassastır. Düzgün bir şekilde saklandığında en az 12 ay stabil kalır. Düşük sıcaklıklarda saklanır veya taşınırsa, kristal birikintiler oluşabilir ancak bunlar oda sıcaklığında tekrar çözülür.

Isodur DN için mevcut paket boyutları:

- 180 kg fiçılar
- 0,8 kg Alüminyum şişeler

Yönetmelik Bilgisi

AB Tüzüklerine kayıtlı: Hayır

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-07-03 / 02ab



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun

olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](/info/shelflife) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>

(<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn

(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)