

Isodur E 15

Kimyasal isim: Toluen diizosiyanat bazlı önpolimer

Çözücü: Önceden çözülmemiştir; belirli esterler ve aromatiklerle uyumludur

Malzeme Tanımı

NCO içeriği: 4.4 ± 0.2 %

Monomer içeriği: < 0.5 %

Viskozite (23 °C): $7,000 \pm 1,000$ mPa·s

Referans Değerler:

Eşdeğer ağırlık: 950 (tahminen)

Ateşleme noktası: 190 °C (tahminen)

Yoğunluk: 1.05 @20 °C (tahminen)

İyot renk ölçęi: ≤ 2

Referans değerleri spesifikasyonun bir parçası değildir.

Uygulama

Isodur E 15, esnek kaplamalar ve sızdırmazlık bileşenleri için tasarlanmış bir poliizosiyanat önpolimer çapraz bağlayıcıdır.

Beton üzerinde yüksek kaplama, çatlak köprüleme kaplamaları için iki bileşenli sistemlerde veya esnek çatı kaplamaları gibi bir bileşenli uygulamalarda latent sertleştiricilerle birlikte kullanılabilir.

Isodur E 15 mükemmel elastiklik ve hava direnci sağlar.

Kullanım Bilgisi

Isodur E 15, etil asetat, bütülat asetat ve 1-metoksypropil asetat-2 gibi

esterlerle, tolüen veya ksilen gibi aromatik hidrokarbonlarla uyumludur.

Ancak, alkol kullanılmamalıdır çünkü önpolimerle reaksiyona girer. Su içeriği %0.05'in altında olan PU sınıfı çözücüler kullanılmalıdır.

Düşük bağlayıcı içerikli çözümlerin uzun süreli saklanması bulanıklık veya tortu oluşumuna yol açabilir.

Taşımacılık, Depolama ve Paketleme

Isodur E 15'in işlenmesi ve kullanımı yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasına danışın ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyun.

Isodur E 15, nem, ısı ve yabancı maddelerden korunarak 10 ile 30°C arasında, kapalı orijinal kaplarında depolanmalıdır.

Doğru bir şekilde saklandığında, en az altı ay boyunca stabilitesini korur. Yüksek sıcaklıklarda depolamak, viskozitede artışa neden olabilir.

Isodur E 15 için mevcut paket boyutları:

180 kg varil

50 kg varil

0.75 kg alüminyum şişe

0.75 kg plastik şişe

Regülasyon Bilgisi

AB REACH kaydedilmiş: evet

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2025-02-13 / 9e86



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15>
(<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15>)

☐☐ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-e15>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)