

## Isodur N3300 S

1,6-heksametilen diisosiyanat bazlı poliizosiyanat

### **Hekzametilen diisosiyanat oligomer**

**CAS Numarası:** 28182-81-2

**İçerik:** Yakl.  $\geq 99.8$

### **Hekzametilen-1,6-diisosiyanat**

**CAS Numarası:** 822-06-0

**İçerik:** Yakl.  $< 0.1$

## Malzeme Tanımı

**Görünüm:** Renksizden hafif sarıya berrak sıvı

**NCO İçeriği:** 21.70 - 22.20 %

**25 °C'deki Viskozite:** 1750 - 3250 mPa·s

**Kromatik Sayı:**  $\leq 40$  APHA

**HDI İçeriği:**  $< 0.10$  %

## Uygulama

Isodur N3300 S, kimyasallara ve atmosfer koşullarına çok yüksek dirençli, çok iyi parlaklık korumasına ve olağanüstü mekanik özelliklere sahip ışığa dayanıklı iki bileşenli poliüretan kaplamalar için sertleştirici bileşen olarak kullanılabilir.

Tercih edilen ortak tepkimeli maddeler poliakrilatlar veya poliester poliollerdir. Isodur N3300 S bazlı kaplamaların ana uygulamaları otomobil yenileme, taşımacılık, endüstriyel bitirme ve plastiklerdir.

## İşlem, Depolama ve Paketleme

Isodur N3300 S'nin işlenmesi ve kullanılması yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasını danışın ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyun. Ülkenizdeki yasal gerekliliklere, özellikle kazaların önlenmesi, iş hijyenine ve patent haklarına uyulmalıdır.

Isodur N3300 S mühürlenmiş orijinal kaplarında 0 ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda saklanmalıdır. Ürün, nemden oldukça hassas olduğu için her zaman mühürlü bir kaptaki tutulmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda depolanması renklenme ve viskozitenin artmasına neden olabilir. Doğru şekilde depolandığında en az 15 ay boyunca stabil kalır. Düşük sıcaklıklarda saklanırsa veya taşınırsa kristal birikintiler oluşabilir, ancak bunlar oda sıcaklığında tekrar çözülür.

#### **Isodur RC için mevcut paket boyutları:**

- 1000kg IBC

## Yasal Bilgiler

**AB REACH kayıtlı:** Hayır

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar

Revision: 2024-06-20 / 23b5



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek

kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](/info/shelflife) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>

(<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)

☐☐ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

**[kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s)**

**(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)](mailto:info@kautschuk.com)**

**[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)**