

IsoQure® DCD LER 50

Kimyasal adı: Dicyandiamide, Cyanoguanidine

CAS Numarası: 461-58-5

EINECS Numarası: 207-312-8

Malzeme Tanımı

Viskozite: Macun

Dicyandiamid İçeriği: %50 ($\pm 1\%$)

Parçacık Büyüklüğü: %98 $\leq 10\mu\text{m}$

Su İçeriği: $\leq \% 0.1$

Uygulama

IsoQure® DCD LER 50, dicyandiamid ve likit epoksi reçinesinin macunudur. Kompozit ve yapıştırıcılar için master batch olarak likit epoksi reçinelerindeki dağılımı iyileştirmek ve işlemleri basitleştirmek üzere kullanılabilir. Şartlandırma durumlarına bağlı olarak, bir dicyandiamid molekülü 6-7 epoksi grubu ile reaksiyona girer. Bu reaksiyon, dicyandiamid için 12-14 g/eq civarında ampirik H- eşdeğer ağırlığını sonuçlar. Kür için önerilen sıcaklık, istenen kür döngüsü ve IsoQure® DCD LER 50 ile birlikte kullanılan hızlandırıcılara bağlı olarak 70 °C ile 160 °C arasındadır.

Taşıma, Depolama ve Ambalajlama

Bu malzemeyi temiz, kuru bir ortamda ve sıkıca kapalı orijinal kabında saklayın. Bu ürünler özellikle sıcaklık veya nem hassasiyeti taşımamaktadır, ancak ideal olarak 18-25°C arasında sıcaklıklarda saklanmalı ve nemden korunmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda saklanma, kristalleşmeye yol açabilir ve geri dönüştürmek için sıcaklık uygulanması gerekebilir. Ürün kristal görünümlü ise veya normalden daha kalın görünürse, kullanıma başlamadan

önce 4-6 saat boyunca 65°C'de ısıtın. Tavsiye edilen depolama koşullarına uyulduğunda, ürünlerin gönderildiği tarihten itibaren en az 24 aylık raf ömrü vardır.

IsoQure® DCD LER 50'in işlenmesi ve kullanılması yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik bilgi formunu danışın ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyun. Ülkenizde geçerli olan yasal gereklilikler, özellikle kazaların önlenmesi, iş hijyenine ve patent haklarına dikkat etmelisiniz.

Düzenleyici Bilgiler

AB REACH kayıtlı: Evet

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2020-10-27 / 0a6f



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/dcd/isoqure-dcd-ler-50>

(<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/dcd/isoqure-dcd-ler-50>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/epoxy/dcd/isoqure-dcd-ler-50
(<https://kautschuk.com/products/epoxy/dcd/isoqure-dcd-ler-50>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**