

IsoQure® UR 500 LER 50

IsoQure UR-500 LER 50, IsoQure UR 500'ün bisfenol-A sıvı epoksi reçine içindeki %50'lik bir macunudur ve epoksi gruplarının dicyandiamidle reaksiyonunu hızlandırır. Katıların parçacık boyutu, 10 µm'nin altındadır ve bu hızlandırıcıyı, çoğunlukla çözücü içermeyen prepreg ve yapıştırıcı uygulamaları için kullanılan, sıcakta sertleşebilen epoksi reçinelerinde homojen bir şekilde dağıtır.

Malzeme Tanımı

Görünüm: Beyaz macun

İçerik: IsoQure UR 500 %49 - %51

Parçacık Boyutu (%98): < 10 µm

Su İçeriği: < 0,4%

Epoksi eşdeğer başına ağırlık: 360-390 g/EP-Equ.

Viskozite: 1200 - 2500 Pa*s (ISO 3219, 20°C, 1/s)

Elleçleme, Depolama ve Paketleme

Malzeme, 25 kg'lık varillerde paketlenir ve sıkıca kapalı orijinal kaplar temiz ve kuru bir ortamda saklanmalıdır. Önerilen sıcaklık koşulları -18 ila 0°C'dir. Depolama, macunun kristalleşmesine yol açabilir. Maksimum 40°C'ye 6-8 saat maruz bırakma, malzemenin düzgün kullanımı için onu sıvılaştıracaktır. Önerilen depolama koşulları altında ürün, üretim tarihinden itibaren 12 ay süreyle raf ömrü gösterecektir.

Regülatör Bilgiler

AB REACH kayıtlı: Evet

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar



Revision: 2020-09-10 / d335

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50>

(<https://tr.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoqure-ur-500-ler-50>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50
(<https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**