

Isobond® GE 100

Kimyasal adı: Glisidil gliserol eter bazlı di- ve üç fonksiyonlu epoksitlerin karışımı

CAS Numarası: 90529-77-4; 25038-04-4

Isobond® GE 100, lastik kordun ve takviye edici kumaşın işlenmesi için pre-dip kullanılan bir kauçuk-kumaş yapıştırma promotörü olarak kullanılan bir glisidil eterdir.

Malzeme Tanımı

Görünüm: Viskoz, hafif sarımsı sıvı

Yoğunluk: Yaklaşık 1.22 g/cm³ @ 25°C

Epoksi Eşdeğeri (WPE): Yaklaşık 140 - 150 g/mol

Viskozite: 160 - 200 mPa.s @ 25°C

Hidroliz edilebilen Klor: En fazla 0.6 %

Renk No.: Gardener ≤ 1

Kırılma İndeksi: 1,476 - 1,482

Uygulama

Isobond® GE 100, bloke edilmiş isosiyanatlarla (yani Kagebond DM-50, Isobond® P, IsoQure® TT) birlikte kauçuk-kumaş yapıştırma promotörü olarak kullanılır. Tipik uygulaması, polyester lastik kord ve takviye edici kumaşların üretildiği çift dip sürecinde bir pre-dip'tir.

Detaylar için, lütfen Teknik Bülten 03/2003'e başvurun.

Elleçleme, Depolama ve Ambalaj

ISOBOND® GE 100'ün işlenmesi ve kullanılması yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasına danışın ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyun. Ülkenizdeki yasal gereksinimler, özellikle kazaların önlenmesi, çalışma hijyen ve patent haklarına uyulmalıdır. Isobond® GE 100, soğuk ve kuru bir yerde sıkıca kapatılmış orijinal kaplarda saklanmalıdır. Güçlü asitlerden, bazlardan ve ağır metallerden ve tuzlarından uzak tutun. Doğru şekilde saklandığında en az 12 ay boyunca stabil kalır.

Standart ambalaj, her biri 200 kg'lık fiçilerde veya 1 tonluk plastik kaplarda bulunur.

Yönetmelik Bilgileri

AB REACH kaydı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-07-14 / 854e



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak

kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-ge-100>

(<https://tr.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-ge-100>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-ge-100 (<https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-ge-100>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)