

Isobond® - R 75 N

Kimyasal adı: Formaldehit-rezorsinol kondensatının su çözeltisi

CAS Numarası: 24969-11-7

Ürün Özeti

Isobond® R-75 N, polyester, naylon, rayon ya da aramid gibi organik liflerin tedavisinde kullanılmak üzere rezorsinol formaldehit kondensasyon ürünlerinin su çözeltisidir. Rezorsinolun yerine, rezorsinol kullanılırken gerektiği gibi reçine çözeltisini yaşlandırma ihtiyacı olmadan RFL (rezorsinol-formaldehit-latex) dip formülasyonlarında kullanılır. Isobond® R - 50 N ve R - 75 N, termal olarak stabil, serbest formaldehit içermeyen ve depolama sırasında polimerleşmeyen novolak tipi reçinelerdir.

Uygulama

Isobond® R - 75 N reçineleri lastik ile kumaş adherasyon artırıcıları olarak kullanılır ve lastik kordon ve konveyör kayışları için takviye kumaşın tedavisinde kullanılır. Rayon, naylon, polyester ve aramid için daldırma bileşiminde kullanılır.

Malzeme Tanımı

Renk: Turuncu - kırmızı sıvı

Katı içerik: 74 - 76 %

pH: 0.5 - 1.5

Viskozite (25°C'de): 1600 - 2400 cps

Taşıma, Depolama ve Paketleme

Isobond® R-75 N'in işlenmesi ve kullanılması yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasına başvurunuz ve yerel güvenlik düzenlemelerine uygun davranınız. Ülkenizde geçerli olan yasal şartlara, özellikle kazaların önlenmesi, iş hijyeni ve patent haklarına uyulmalıdır.

Isobond® R-75 N, sıkıca kapalı orijinal kaplarda, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Optimum depolama sıcaklığı 20°C ile 35°C arasındadır. Uygun şekilde saklandığında en az 6-12 ay veya daha uzun süre boyunca stabil kalır.

Standart paket büyüklüğü 1.000 kg'dır (IBC); başka paketleme talep üzerine mevcuttur.

Yasal Bilgi

AB REACH kayıtlı: Geçerli değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-07-14 / 7991



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak

kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>

(<https://tr.kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n (<https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/isobond-r-75n>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)