

## Kagebond® - DM 50

**Kimyasal adı:** %50 sulu dağıtımı olan Kagebond® DM-100, methylene-bis-(4-phenylisocyanate)'in epsilon-caprolactame ile reaksiyona giren bir üretan prepolimer

**CAS Numarası:** 54112-23-1

**EINECS Numarası:** 258-981-8

Kagebond® DM-50, lastik-textil yapışmasında adhezyon promotorü olarak kullanılan bir caprolactam engellenmiş methylene diisocyanate'in zararsız bir sulu dağıtımıdır.

Caprolactam engellenmiş MDI genellikle polyester lastik kordonunun ve i.e. konveyör bantları için güçlendirici kumaşların işlenmesi için kullanılır.

Kagebond® DM-50, benzersiz bir çözücüsüz üretim sürecinde Almanya'da üretilen yeni bir adhezyon promotorüdür. Kagebond® DM-50, parçacık boyutu, stabilite ve ekolojik zararsızlık konusunda standartları belirler.

## Uygulama

Kagebond® DM-50, teknik ipliklerin ve kumaşların yüzey işleme için RFL (rezorsinol-formaldehit-lateks) ile birlikte bir teknik yardımcı olarak kullanılır. Polyester/lastik yapışmasını polyester lastik kordonunda ve konveyör bantları gibi teknik lastik ürünlerinde güçlendirici kumaşta iyileştirmek için son derece etkilidir.

RFL-banyosuna katkı maddesi olarak tek daldırma yönteminde veya bir ön daldırma olarak çift daldırma yönteminde kullanılabilir. Kagebond® DM - 50 < 150°C sıcaklıklarda stabil ve çoğu uygulamada 220 - 240°C'de sertleştirilir.

Daha fazla bilgi için lütfen teknik servisimizi arayın.

## Malzeme Tanımı

**Görünüm:** Beyaz sıvı dağıtımı

**Molekül Ağırlığı:** 476.56

**Katılar:** %50 / -2

**Viskozite (akış süresi) (25°C):** 60 sn maks. (EN ISO 2431, 4 mm akış borusu)

**Yoğunluk:** 1,12 g/cm<sup>3</sup>

**Karışabilirlik:** Her oranda su ile karışabilir

## Taşıma, Depolama ve Ambalajlama

Kagebond® DM-50, güneş ışığına maruz kalmadan ve 5°C ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda mühürlü orijinal ambalajda depolandığında en az bir yıl boyunca stabil kalır. Dona dayanıklı değil! Kullanmadan önce karıştırın!

Standart paket boyutu 1 ton plastik konteynerlerde (Schuetzcontainer) mevcuttur; ayrıca 200 kg plastik varillerde veya 22 kg plastik kanistırlarda tedarik edilebilir.

## Yönetmelik Bilgileri

**AB REACH kayıtlı:** Evet

## Availability

- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar

Revision: 2023-11-03 / d276



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir

süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](/info/shelflife) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/rubber-fabric/kagebond-dm-50>

(<https://tr.kautschuk.com/products/rubber-fabric/kagebond-dm-50>)

☐☐ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: [kautschuk.com/products/rubber-fabric/kagebond-dm-50](https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/kagebond-dm-50) (<https://kautschuk.com/products/rubber-fabric/kagebond-dm-50>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)