

Isobond® LT - 45

Technical Data Sheet

Isobond® LT - 45

Malzeme Tanımı

Kimyasal baz: İzosiyanatların sulu dağılımı

İyonluluk: İyonik olmayan

Tedarik formu: Beyaz Sıvı

Viskozite (23 °C): Yaklaşık 50 mPa·s

pH değeri: 7,0 - 9,0

Katı İçerik: 43.0 – 47.0%

Uygulamalar

Daldırmalar

Isobond® LT - 45, özellikle lastik kordon uygulamalarında daldırma formülasyonları için uygundur ve resorsinol içermeyen formülasyon sistemlerinin bir bileşeni olarak kullanılabilir.

Fiber güçlendirme

Isobond® LT - 45 organik ve anorganik fiberleri hazırlamak veya güçlendirmek için kullanılabilir. Fiber cam uygulamalarında yapışmayı ve sertleşmeyi artırabilir.

Kumaş Baskı

Isobond® LT - 45, pigment basma macunlarında (beyaz ruh ile veya olmadan) kullanıma uygundur. Ekleme, baskıların ıslak ovma dayanıklılığını ve yıkama haslığını artırır. Isobond® LT - 45, sentetik fiberlerden, yeniden oluşturulan selüloziklerden yapılmış dokuma ve örme kumaşlarda, ayrıca pamuk karışımlarında yapılan baskılarda özellikle yüksek etkililik gösterir.

Isobond® LT - 45, formaldehitsiz pigment baskıyı gerektiren uygulamalarda (Öko-Tex Standard 100) önerilir. Baskı macunlarına üreye gerek yoktur. Standart dahil etme aralığı genellikle 5-15 g/kg arasındadır. Isobond® LT - 45, baskı macunlarının potlife veya koşu özelliklerini olumsuz etkilemez. Ancak, baskı macunlarında yaklaşık 8 - 9 civarında bir pH seviyesini korumak önemlidir.

İşleme, Depolama ve Ambalajlama

Teslimattan itibaren 12 ay boyunca kapalı kaplarda saklanabilir.

Ürün, orijinal paketin mühürlü olduğu 5°C ve 30°C arasındaki sıcaklıklarda, güneş ışığına maruz kalmadan en az bir yıl boyunca stabil kalır. Dona hassastır. Kullanmadan önce karıştırın.

Düzenleyici Bilgiler

AB REACH kaydedilmiş: İlgili değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-07-28 / b877



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:
<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isobond-lt-45>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isobond-lt-45>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/textile/isobond-lt-45
(<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-lt-45>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)