

Isobond® R - 50 N

Technical Data Sheet

Isobond® R - 50 N

Kimyasal isim: Formaldehit-resorsinol kondensatının sulu çözeltisi

CAS Numarası: 24969-11-7

Isobond® R - 50 N, organik liflerin (polyester, naylon, rayon veya aramid gibi) tedavisinde kullanılan resorsinol-formaldehit-latex (RFL) daldırma formülasyonları için resorsinol formaldehit kondensasyon ürünlerinin sulu bir çözeltisidir.

Bu, resorsinol yerine, resorsinol kullanıldığında gereken reçine çözeltisini yaşlandırmaya gerek olmadan RFL daldırma formülasyonlarında kullanılır.

Isobond® R - 50 N ve R - 75 N, termal olarak kararlı, serbest formaldehit içermeyen ve depolama sırasında polimerize olmayan novolak tipi reçinelerdir.

Uygulama

Isobond® R-50 N reçineleri, lastik kordon ve konveyör bantları için güçlendirme kumaşı tedavisinde lastikten kumaşa yapışma promotorleri olarak kullanılan resorsinol-formaldehit kondensasyon ürünleridir. Rayon, naylon, polyester ve aramid için daldırma bileşiminde kullanılır.

Malzeme Tanımı

Görünüm: Turuncu - kırmızı

Katı içerik: Yaklaşık %50

pH: 1.2 – 2.1

Viskozite (25°C'de): 20 – 60 cps

Taşıma, Depolama ve Paketleme

Isobond® R-50 N'nin işlenmesi ve kullanılması uygun teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik bilgi sayfasına başvurun ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyun. Ülkenizde geçerli olan yasal gerekliliklere, özellikle kazaların önlenmesi, çalışma hijyenine ve patent haklarına uyulmalıdır.

Isobond® R-50 N, serin ve kuru bir yerde sıkıca kapatılmış orijinal kaplarda saklanmalıdır. Optimum depolama sıcaklığı 20°C ile 35°C arasındadır. Düzgün saklandığında en az 6-12 ay veya daha uzun bir süre boyunca kararlıdır.

Standart paket boyutu 1.000 kg (IBC)'dir; talep üzerine diğer paketleme seçenekleri mevcuttur.

Düzenleyici Bilgiler

AB REACH kayıtlı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-07-14 / 9306



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcılarında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:
<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isobond-r-50n>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isobond-r-50n>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/textile/isobond-r-50n
(<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-r-50n>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)