

Isoguard HCN

Isoguard HCN tekstiller üzerinde gelişmiş su iticiliği için florin içermeyen bir üründür.

Malzeme Tanımı

Görünüm: Beyazdan açık sarıya emülsiyon

pH değeri: 2.1 - 5.0

Katı içerik: %29.0 - %31.0

Yük: Katyonik

Yoğunluk @23°C: Yaklaşık 1.0 - 1.0 g/cm³

Uygulamalar

Isoguard HCN, florin içermeyen ve %30 katı içeriği bulunan bir üründür. Tüm kumaş substratlarına olağanüstü su iticiliği sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bir yükseltici ile birleştirildiğinde, hem yıkama hem de kuru temizlemeye karşı ek dayanıklılık sağlar. Ayrıca, egzoz uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır ve düşük sıcaklıkta kurutma ve sertleştirme koşullarında bile yüksek verimlilik sunar. Dikkat çekici şekilde, Bundesmann testlerinde mükemmel performans göstermiştir, bu da premium kalitesini vurgulamaktadır. İşlevsel avantajlarının ötesinde, ürün mükemmel bir işlenebilirlik sunar, çeşitli üretim prosedürlerine sorunsuz bir şekilde entegrasyonu sağlar.

Standart Uygulama / DWR

Alt Yüzey	Konsantrasyon	İyileştirme Şartları
Pamuk ve karışımları	10 - 100 g/l Isoguard HCN DWR için, çapraz bağlayıcı ekleyin	160 - 180° C, malzemeye bağlı olarak 60 - 120 sn.
Sentetikler ve karışımları	10 - 100 g/l Isoguard HCN DWR için, gerekirse çapraz bağlayıcı ekleyin	
Sentetikler (Bundesmann)	80 - 120 g/l Isoguard HCN, 20 - 40 g/l Çapraz bağlayıcı	

Saklama

Optimum saklama ve taşıma sıcaklığı aralığı 5 °C ile 30 °C'dir. Ürünün canlılığını korumak için sıcaklık ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra konteynerler yeniden stoklanmamalıdır. Doğru şekilde saklandığında, Isoguard HCN sevkiyatın depomuzdan çıktığı tarihten en az 18 ay boyunca stabil kalır.

Paketleme

Isoguard HCN IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 200kg) mevcuttur. Minimum sipariş miktarı, 2 palLETTE 8 varil veya 1 IBC'dir.

Düzenleyici Bilgiler

AB REACH kayıtlı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-10-11 / 7d70



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isoguard-hcn>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isoguard-hcn>)

☐☐ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isoguard-hcn
(<https://kautschuk.com/products/textile/isoguard-hcn>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)