

## Isolan AHT

### Malzeme Tanımı

**Görünüm:** Süt beyazı sıvı

**Katı içerik:** %42.0 - %44.0

**Brookfield Viskozite (25°C):** Maks 500 mPa.s

**pH değeri:** 8.0 - 9.0

### Uygulama

Isolan AHT, şeffaf veya tonlu astarlar için uygun olan kendi kendine bağlanan bir akrilik çözeltilidir, ayrıca lekelerin sızmasını baskılayan mühürleyicilerde de kullanılır. Bu karışımlara çinko oksit eklemeye gerek yoktur. Isolan AHT ile üretilen filmler, iyi bir zımparalanabilirlik ve çizilmeye karşı etkileyici direnç özelliği taşır.

### Saklama

Optimum saklama ve işlem sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C'dir. Ürünün canlılığını korumak için sıcaklık ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kaplar tekrar stoklanmamalıdır. Düzgün saklandığında, Isolan AHT, depomuzdan çıkan sevkiyatın üzerinden en az 12 ay boyunca stabil kalır.

### Paketleme

Isolan AHT, IBC'lerde (her biri 1000 kg) ve varillerde (her biri 210 kg) mevcuttur. MoQ, her biri 8 varil olan 2 palet veya 1 IBC'dir.

### Düzenleyici Bilgi

**AB REACH kayıtlı:** Uygulanabilir değil

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar

Revision: 2023-09-22 / 87b1



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>  
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-aht](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)**  
**[kautschuk.com/products/textile/isolan-aht](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](/status)** · **[Policies \(/info\)](/info)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy)** · **[Terms \(/info/toc\)](/info/toc)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)**