

Isolan BIO PMT

Technical Data Sheet

Isolan BIO PMT

Malzeme Tanımı

Kimyasal baz: Tamamen reaksiyona girmiş polieter bazlı

alifatik poliüretan

İyoniklik: Anyonik

pH değeri: 7,0 - 9,0

Katı İçerik: %34,0 – %36,0

Uygulamalar

Isolan BIO PMT, yenilenebilir kaynaklardan türetilmiş %62 BIO poliollerden oluşan, tamamen reaksiyon vermiş bir polieter bazlı alifatik poliüretanın sulu dağılımıdır. NMP ve NEP içermez. Bu orta sertlikteki reçine belirgin bir termoplastik doğaya sahiptir. Hidrolize karşı övgüye değer direnç gösterir ve mükemmel ışık hızına sahiptir, bu da onu üst ve orta kaplamalar için ideal kılar. Deri, tekstil, sentetik deri ve kaplamalarda kullanıma uygundur.

Tipik film özellikleri: %100 modülüs 5-6 Mpa'da, çekme mukavemeti 30 Mpa'da ölçülür ve uzama yaklaşık olarak 5x'dir.

İşleme, Depolama ve Paketleme

Teslimattan itibaren kapalı kaplarda 12 ay.

Ürün, orijinal ambalajı mühürlü ve güneş ışığına maruz kalmadan 5°C ve 30°C arasındaki sıcaklıklarda saklandığında en az bir yıl stabil kalır. Dondurucuya duyarlıdır. Kullanmadan önce karıştırın.

Yönetmelik Bilgileri

AB REACH kayıtlı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-09-18 / 2f0e



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin: <https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt> (<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-bio-pmt>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)