

Isolan Defoam-1

Malzeme Tanımı

Görünüm: Sarımsı, bulanık sıvı

Brookfield Viskozitesi (25°C): Max 350 mPa.s

Yoğunluk: 0.96g/cm³

Uygulama

Çeşitli su bazlı lakerler ve sulu polimer karışımları için son derece etkili anti-köpük ajanı.

Önerilen miktar, tüm karışımın %0.1-0.5'i kadardır. Karıştırma sırasında başlatın ve Isolan Defoam-1 tamamen dağılana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) devam edin.

Uygulamadan önce işlem görmüş lakerin akışını inceleyin.

Saklama

Optimum saklama ve kullanma sıcaklık aralığı 5 °C ila 30 °C'dir. Ürünün canlılığını korumak için sıcak ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kaplar tekrar stoğa konmamalıdır. Isolan Defoam-1, depomuzdan çıktıktan sonra en az 12 ay boyunca doğru bir şekilde saklandığında stabil kalır.

Paketleme

Isolan Defoam-1, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve fıçılarda (her biri 210kg) mevcuttur. MoQ 8 fıçı içeren 2 palet veya 1 IBC'dir.

Düzenleyici Bilgi

AB REACH kayıtlı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-09-20 / b06d



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**