

Isolan FR-AW

Isolan FR-AW, perdeler, pliseli perdeler veya stor perdeler gibi ev tekstilleri için halojensiz alev geciktirici bir blackout bileşimidir.

Malzeme Tanımı

Katı ierik: %56,5 ± 2

Brookfield Viskozite @23°C: 1000-3000 mPa.s

pH deęeri: 7,5 ± 2

Görünüm: Beyaz

Uygulama

Ürün, ařaęıdaki gibi bir sıyırıcı kullanılarak yaklaşık 180-350 g/L köpük liter aęırlığında bir köpük olarak uygulanır:

- Beyaz köpük kaplama tabakası Isolan FR-AW ile
- Siyah köpük kaplama tabakası Isolan FR-AB ile
- Beyaz köpük kaplama tabakası Isolan FR-AW ile

Her kaplama tabakasından sonra, tabaka kalınlığına baęlı olarak 100-130°C'de kurutulur ve takvime soęuk basın uygulanır. Daha sonra 150°C'de yoęunlaştırılır.

Ürün, kullanmadan önce iyice karıřtırılmalıdır.

Depolama

Isolan FR-AW, yalnızca mühürlü orijinal kaplarda tařınmalı ve depolanmalıdır. Ürünün dondan korunması gerekmektedir. 5-30°C sıcaklıklardaki aılmamıř orijinal kapta, Isolan FR-AW'ın raf ömrü en az altı aydır.

Ambalaj

Isolan FR-AW, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. Asgari sipariş miktarı 8 varille 2 palet veya 1 IBC'dir.

Düzenleyici Bilgi

AB REACH kayıtlı: Uygulanamaz

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar



Revision: 2024-04-19 / bb5e

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-fr-aw)

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**