

## Isolan FRB

Isolan FRB, karartma katmanları ve diğer teknik kaplamalar için etkili, halogen-free ve antimony-free bir alev geciktirici bileşiktir.

## Malzeme Tanımı

**Katı içerik:** %38 - %42

**Brookfield Viskozite @25°C:** 1.000-2.500 mPa.s

**pH değeri:** 6.5 - 8.5

**Yoğunluk:** 1.08 g/cm<sup>3</sup>

## Uygulama

Isolan FRB, bıçak üstü roll kaplama tekniği kullanılarak uygulanır ve daha sonra kırılma öncesinde 80 - 120°C aralığında bir sıcaklıkta kurutulur. Yüksek sıcaklıklarda sonrasında kuruma yapmaya gerek yoktur. Isolan FRB'un kuru ağırlıkları genellikle 60 - 90 gsm arasında değişir. Karartma amaçları için standart köpük oranları 250 - 300 g/l arasındadır. Kaplama öncesinde viskoziteyi doğrulamanız ve bileşiği tamamen karıştırmanız gerekmektedir.

Tatmin edici alev geciktirici performans elde etmek için gerekli olan Isolan FRB miktarı, yanıcılık testi, substratın bileşimi ve yapısı, diğer yardımcı maddelerin, katkı maddelerinin veya kaplamaların türü ve diğer faktörler gibi faktörlere dayalı olarak değişebilir. Bu tür gereklilikler önceden bir laboratuvar ortamında belirlenmelidir. Ortak uygulamalar FAR25853 ve DIN4102-B2'yi içerir.

## Depolama

Optimum saklama ve işleme sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürün, geçerliliğini korumak için ısıdan ve dondan korunmalıdır. Kaplar, açıldıktan sonra yeniden stoklanmamalıdır. Doğru bir şekilde depolandığında, Isolan FRB sevkiyatın deposumuzdan ayrılmasından en az 12 ay sonra bile kararlıdır.

## Ambalaj

Isolan FRB, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) bulunmaktadır. MoQ, her biri 8 varile sahip 2 palet veya 1 IBC'dir.

## Yasal Bilgi

**AB REACH kaydı:** Uygulanabilir değil

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar



Revision: 2023-10-19 / 3af6

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>  
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-frb](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-frb)**  
**[kautschuk.com/products/textile/isolan-frb](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-frb)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**