

Isolan FRW

Isolan FRW etkin, halojen ve antimon içermeyen, ortada siyah bir tabaka olacak şekilde ilk ve üçüncü beyaz tabakalar için alev geciktirici bileşiktir. Ayrıca diğer teknik kaplamalar için de kullanılabilir.

Malzeme Tanımı

Katı içerik: %38 - %42

Brookfield Viskoziti @25°C: 1,250-3,000 mPa.s

pH değeri: 5.0 - 7.5

Yoğunluk: 1.09 g/cm³

Uygulama

Isolan FRW bıçakla silindir üzerine kaplama teknikleri kullanılarak uygulanır ve ardından kırmadan önce 80 - 120°C arasında sıcaklıkta kurutulur. İlk ve üçüncü tabakalar için, Isolan FRW düşük kuru ek ağırlıkları hedefler, tipik olarak 30 - 40 gsm kuru aralığındadır. Standart köpük oranları 100 - 150 g/l arasındadır. Kaplama işleminden önce, viskozitenin doğrulanması ve bileşiğin iyice karıştırılması çok önemlidir.

Kumaşın, kaplamanın nüfuzunu denetlemek için itici ürünlerle öntedavi uygulanması önerilmez. Son üçüncü tabaka uygulandıktan sonra, yükseltilmiş sıcaklıklarda sonraki sertleştirme işlemine gerek yoktur. Beyazlık seviyesini arttırma gereksinimi varsa, belirli boya türünün üçüncü tabakaya eklenmesi mümkündür, tabii ki uygunsa.

Isolan FRW'nin tatmin edici alev geciktirici sonuçlar elde etmek için gerekli olan miktarı, yanabilirlik testi, substratın bileşimi ve yapısı, diğer yardımcı maddeler, katkı maddeleri veya aprelerin türü ve diğer hususlar gibi çeşitli parametreler temelinde değişebilir. Bu ayrıntıların önceden laboratuvar ortamında belirlenmesi esastır. Yaygın uygulama standartları FAR25853 ve DIN4102-B2'yi içerir.

Saklama

Optimum saklama ve kullanım sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C'dir. Ürünün geçerliliğinin sürdürülebilmesi için sıcaktan ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra konteynerlerin tekrar stoklanmaması gerekmektedir. Doğru şekilde saklandığında, Isolan FRW sevkiyatın deposundan çıktığı tarihten itibaren en az 12 ay boyunca stabil kalır.

Ambalajlama

Isolan FRW IBC'ler (her biri 1000kg) ve variller (her biri 210kg) içinde temin edilebilir. MoQ, her biri 8 varillik 2 palet veya 1 IBC'dir.

Yasal Bilgi

AB REACH kaydı: Uygulanmamaktadır

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-10-19 / 8e86



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-frw>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-frw>)

☐☐ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-frw
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-frw>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)