

Isolan PCM-E

Isolan PCM-E, alifatik polikarbonat ester-politer poliüretanın bir dispersiyonudur.

Malzeme Tanımı

Kimyasal kimlik: Suda çözünen alifatik poliüretan, politer bazında

Görünüm: Kabartık beyazdan kremi beyaz sıvıya

Brookfield Viskozitesi (25°C): 150 mPa*s

pH değeri: 8 ±1

Katı içerik: % 58 - 62

Yoğunluk @23°C: Yaklaşık 1.05 g/cm³

VOC içeriği: Maks. % 0.6

Uygulama

Isolan PCM-E, alifatik yüksek katı maddeler içeren çözücü içermeyen bir poliüretan dispersiyonudur.

Isolan PCM-E, transfer kaplama uygulamalarında kolaylıkla köpürtülebilir bir şekilde tasarlanmıştır. Isolan PCM-E tabanlı köpüklü katmanlar, DMF koagülat substratları yerine geçme potansiyeline sahip, yenilikçi ve çevre dostu bir alternatif sağlar. Köpük uygulamalarında köpük stabilizatörünün eklenmesini öneririz.

Isolan PCM-E, özelliklerini yıkama sonrası korumak için çapraz bağlanabilir.

Bitmiş ürünlerin beklenen yumuşama noktası 185°C, kopma esneyişi %850 ve çekme mukavemeti 8.0 Mpa'dır.

Depolama

Optimum depolama ve işlem sıcaklığı aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürünün verimliliğini korumak için ısıdan ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kapların tekrar stoklanmaması gerekmektedir. Doğru bir şekilde depolandığında, Isolan PCM-E sevkiyatın depomuzdan ayrılmasından en az 12 ay boyunca stabil kalır.

Paketleme

Isolan PCM-E, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. MoQ 8 varil içeren 2 palet veya 1 IBC'dir.

Düzenleyici Bilgi

AB REACH kayıtlı: Geçerli değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-09-20 / 44a4



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak

kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm-e>)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com (mailto:info@kautschuk.com)**

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)