

## Isolan PCM

Isolan PCM alifatik polikarbonat ester-polietilen poliüretanın bir dispersiyonudur.

## Malzeme Tanımı

**Dispersiyon:** %60 katı içerik (düşük viskozite, su bazlı)

**Viskozite @23°C:** < 500 mPa\*s

**pH değeri:** 8 ±1

**Uçucu içerik:** %40 ±2

**Yoğunluk @23°C:** Yaklaşık 1.1 g/cm<sup>3</sup>

## Uygulamalar

Isolan PCM, dış giyim, çantalar, iş giysileri ve teknik ürünler gibi çeşitli uygulamalarda tekstil kaplaması için uygundur.

Isolan PCM yüksek katı içeriğe sahiptir. Mükemmel hidroliz direnci ve çapraz bağlanma özellikleri gerektiren uygulamalar için uygundur. Mekanik olarak köpüklenebilir ve çeşitli PVC yüzeylerinde iyi yapışma sağlamak için kullanılabilir. Son ürün yüksek çizilme direnci, ışığa dayanıklılık ve mekanik bükülmeye karşı dirençlidir.

## Depolama

Optimum depolama ve elleçleme sıcaklık aralığı 5°C ile 30°C arasındadır. Ürünün canlılığını koruyabilmesi için sıcaklık ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kaplar yeniden doldurulmamalıdır. Doğru şekilde depolandığında, Isolan PCM ürünümüz, sevkiyatın depomuzdan ayrılmasından itibaren en az 12 ay boyunca stabil kalır.

## Ambalaj

Isolan PCM IBC'lerde (her biri 1000kg) ve davullarda (her biri 210kg) mevcuttur. Asgari sipariş miktarı, 8 davul içeren 2 palet veya 1 IBC'dir.

## Yasal Bilgiler

**AB REACH kaydı:** Uygulanmamaktadır

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar



Revision: 2023-11-15 / eb48

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>

(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm)**  
**[kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](/status)** · **[Policies \(/info\)](/info)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy)** · **[Terms \(/info/toc\)](/info/toc)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)**