

## Malzeme Tanımı

**Bileşen:** Polieter bazlı su bazlı alifatik poliüretan

**Katı içerik:** %40

**Viskozite:** 250 mPa·s

**pH değeri:** 7.7

**Özgül çekim:** 1.030 kg/m<sup>3</sup>

## Tipik film özellikleri

**Modül% 100:** 1.2 MPa

**Gerilme mukavemeti:** 12.0 MPa

**Uzama:** 10x

**Yumuşama Noktası:** 160-190 °C

## Uygulamalar

Isolan PSN, genel amaçlı, çok yumuşak PUR dispersiyonudur. Sağlam bir yapışma özelliği gösteren, koşulant içermeyen alifatik polieter tipi poliüretan bağlayıcıdır: doğal ve sentetik kumaşlara, PUR ve önceden işleme tabi edilmiş TPO'ya; ayrıca üstün hidroliz ve yıkama direnci vardır.

Isolan PSN, düşük viskoziteli bir seçenektir ve transfer-kaplama ve direkt-kaplama uygulamaları için yumuşak bir cilt / bağlayıcı olarak kullanılabilir. Transfer-kaplama için olağanüstü bir yapıştırıcı olarak öne çıkar ve doğrudan kaplama uygulamaları için bir baz kat oluşturur. Kumaşlar ve non-woven'ların empenye edilmesi ve bağlanması için de uygundur.

Uygulama yöntemleri rotogravür, tel bar, batırma, rotatif ekran, bıçak veya ters rulo kaplama içerir. Uygulama yöntemine bağlı olarak, akışın, ıslatmanın, köpük giderme ve reoloji ayarlanması gerekebilir.

Geliştirilmiş direnç özellikleri için, çapraz bağlayıcılar eklenabilir.

## Saklama

Optimum saklama ve kullanma sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürün, kullanılabilirliğini sürdürebilmek için sıcaklık ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra kapların yeniden stoklanmaması gerekmektedir. Doğru bir şekilde saklandığında, Isolan PSN sevkiyatın depomuzdan çıktığı tarihten itibaren en az 12 ay boyunca stabil kalır.

## Paketleme

Isolan PSN ara intermediate bulk container (IBC) (Her biri 1000kg) ve varillerde (Her biri 210kg) mevcuttur. Minimum sipariş miktarı, her biri 8 varil içeren 2 palet ya da 1 IBC'dir.

## Regulatory Information

**AB REACH kayıtlı:** Uygulanamaz

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar

Revision: 2023-11-15 / b94a



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun

olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](/info/shelflife) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-psn>  
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-psn>)

☐☐ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

**[kautschuk.com/products/textile/isolan-psn](https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-psn)**  
**(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-psn>)**

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com) (<mailto:info@kautschuk.com>)

**[Status \(/status\)](/status) · [Policies \(/info\)](/info) · [Privacy \(/info/privacy\)](/info/privacy) · [Terms \(/info/toc\)](/info/toc) · [Imprint \(/info/imprint\)](/info/imprint)**