

{title}

Malzeme Tanımı

Kimyasal kimlik: Sulu alifatik poliüretan, polikarbonat bazlı

Görünüş: Saydam beyaz süt gibi bir sıvı

Katı içerik: % 34.0 - 37.0

Brookfield Viskozitesi (25°C): Maksimum 100 mPa.s

pH değeri: Yaklaşık 8.0

Yoğunluk: 1.03g/cm³

HİV içeriği: Yaklaşık % 6.1

Uygulama

{title}, polikarbonata köklü bir alifatik poliüretanın sulu bir dispersiyonudur. Özellikle rotogravür veya transfer kaplama prosesleri için uygun yüksek uçlu bir kaplama bağlayıcısı olarak tasarlanmıştır.

{title}, kuru bir dokunuş, olağanüstü parlaklık, berraklık, optimal düzeyeleme sağlar ve hem aşınmaya hem de hidrolize karşı dikkate değer direnç gösterir.

Saklama

Optimum saklama ve işlem sıcaklık aralığı 5°C ile 30°C'dir. Ürünün canlılığını koruyabilmesi için ısıdan ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra konteynerlar yeniden stoklanmamalıdır. Doğru şekilde saklandığında, {title} ürünümüzün depomuzdan çıktıktan en az 12 ay sonra bile stabil kalır.

Ambalajlama

{title}, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. Minimum sipariş miktarı 8 varillik 2 palet veya 1 IBC'dir.

Yönetmelik Bilgileri

AB REACH kayıtlı: Uygulanabilir değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar



Revision: 2023-09-20 / 9d67

Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c
kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**