

Isopret PS-AP

Technical Data Sheet

Isopret PS-AP

Malzeme Tanımı

Katılar: % 30 ±1

Viskozite: 30-150cps

pH: 6-8

İyonik olmayan: İyonik olmayan

Tipik Filament Özellikleri

M100: 0.2MPa

Çekme mukavemeti: 1MPa

Uzama: 600%

Uygulama

Isopret PS-AP su ile tamamen karışabilir. 20 - 100 g / l çözeltilerde dolgu ile uygulama. Polimerin sabitleme ve çapraz bağlama işlemi, 150 °C'de 2-3 dakika süren bir kurutma işlemi ile gerçekleşir.

"Kolay Bakım" tamamlama işleminde, kırışıklığı önleme etkisini koruyarak ve DMDHEU reçineleri tarafından neden olunan yırtılma mukavemetinde düşüşün önüne geçerek, DMDHEU gibi reaktif reçinelerin yerini alabilir. Ayrıca, anti-pilling (tüylenme karşıtı) yüzey işlemlerde çok iyi sonuçlar alır, geleneksel anti-pilling (tüylenmeye karşı) poliüretan reçinelerine karşı daha geniş bir etkililik yelpazesi gösterir.

Saklama

Optimum saklama ve elleçleme sıcaklığı aralığı 5 °C ila 30 °C'dir. Ürünün kalitesini korumak için ısıdan ve dondan korunması gerekmektedir. Kaplar açıldıktan sonra yeniden stoklanmamalıdır. Uygun bir şekilde saklandığında, Isopret PS-AP en az 12 ay boyunca, sevkiyatın depomuzdan ayrılmasından itibaren stabil kalır.

Ambalajlama

Isopret PS-AP IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. Minimum sipariş miktarları 8 varilli 2 palet veya 1 IBC'dir.

Yasal Bilgi

AB REACH kayıtlı: Uygulanabilir değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2023-11-15 / f18c



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:
<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isopret-ps-ap>
(<https://tr.kautschuk.com/products/textile/isopret-ps-ap>)

□□ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz: kautschuk.com/products/textile/isopret-ps-ap
(<https://kautschuk.com/products/textile/isopret-ps-ap>)

© 2001-2023 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)