

Isodur DA-L

Malzeme Tanımı

Görünüm: Renksizden hafif bulanık sıvı

Çözeltilinin NCO içeriği: 20.0 ± 1%

Viskozite: 3,000 ± 600 mPa·s (23°C)

Yoğunluk: Yaklaşık 1.16 g/ml

Monomerik HDI: <0.10%

Alevlenme noktası: 215°C

Uygulama

Isodur DA-L, PU su bazlı reçine uygulamaları, yapıştırıcılar, boyalar ve kaplamalar için tasarlanmıştır.

Poliüretan, polivinil asetat, poliakrilat ve sentetik kauçuk dispersiyonları gibi sulu polimer dispersiyonları için bir çapraz bağlayıcı olarak görev yapar.

Çapraz bağlılık, ısı, su, plastifayanlar ve çözücülere karşı direnci artırır.

Kullanım Bilgisi

Ekleme oranı: 100 pbw yapıştırıcı dispersiyonu için %3-10 ağırlıkça, %40-60 polimer içeriği ile

Başlangıç yapışma gücü: Orta

Son yapışma gücü: Mükemmel

Ani soyulma gücü: Orta

Son soyulma gücü: Mükemmel

Isı direnci: İyi

Sarılaşma/değişim direnci: Mükemmel

Yağ direnci: İyi

İşleme, Depolama ve Ambalajlama

Isodur DA-L'in işlenmesi ve kullanımı yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir.

Lütfen güvenlik veri sayfasına başvurun ve yerel güvenlik düzenlemelerine uyun.

Isodur DA-L, 0 ile 30°C arasındaki sıcaklıklarda kapalı orijinal kaplarında saklanmalıdır.

Ürün yüksek nem hassasiyetine sahiptir, suyla reaksiyona girerek karbondioksit ve çözünmez üreler oluşturur. Bu, kapalı kaplarda tehlikeli basınç birikimine yol açabilir.

Her zaman sıkı bir şekilde kapalı tutun ve nem girişi önleyin.

Doğru depolandığında, ürün en az altı ay stabil kalır.

Isodur DA-L için mevcut ambalaj boyutları:

- 0.8kg Alüminyum şişeler
- 60 kg metal kutular
- 180 kg variller

Regülasyon Bilgileri

AB REACH kaydı: Geçerli değil

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Feragat / Koşullar

Revision: 2025-02-27 / 6e38



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk-Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız \(/info/toc\)](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza \(/info/shelflife\)](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>
(<https://tr.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

☐☐ Bu, orijinal ürün bilgilerimiz ve içeriğimizin çevrilmiş bir versiyonudur, sizin rahatlığınız için sağlanmıştır. Çeviri içeriğimize büyük özen göstersek de hatalar ve belirsizlikler oluşabilir. Bu konudaki güncel ve resmi bilgiler için sizi uluslararası sürümümüze yönlendiriyoruz:

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal
(<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)