

Isodur L-75

Kimyasal adı: Tolülen diizosiyanat polimer

Çözücü: Etiletsetat

Malzeme Tanımı

NCO içeriği: % 13.3 ± 0.4

Monomer içeriği: <% 0.5

Uçucu olmayan içerik: % 75 ± 2

Uygulama

Isodur L-75, polyesterler, polieterler ve poliakrilatlar ile kullanılabilir bir çapraz bağlayıcıdır. Ancak, alifatik ve alkollü uygulamalar için uygun değildir. Mobilya ve ahşap bileşik ürünleri kaplamaları için özellikle uygundur, aynı zamanda metal, plastik ve mineral kompozitler için de kullanılabilir. Bir bağlayıcı olarak, Isodur L-75, aromatik çözücülere ve yağlara karşı direnci artırır ve yüksek sıcaklık rejimlerinde iyi bir stabilite sunar.

Kullanım Bilgisi

Isodur L-75, bir yapıştırıcı veya kaplama formülasyonuna eklendikten sonra, karışımın tencere ömrü içinde kullanılması gerekmektedir. Tencere ömrü, polimer içeriğine ve antioksidanlar, reçineler, plastikleştiriciler, çözücüler vb. diğer bileşenlere bağlıdır. Bu tencere ömrü, birkaç saatten bir güne kadar değişebilir.

İşleme, Depolama ve Ambalajlama

Isodur L-75'in işlenmesi ve kullanımı yeterli teknik ve profesyonel bilgi gerektirir. Lütfen güvenlik veri sayfasını danışın ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyun. Ülkenizdeki yasal gereklilikler, özellikle kazaların önlenmesi, iş hijyeni ve patent haklarına uyulması gerekmektedir.

Isodur L-75, orijinal kaplarında mühürlenmiş olarak 0 ile 25°C arasında saklanmalıdır. Düzgün bir şekilde saklandığında en az altı ay stabildir. Düşük sıcaklarda depolanır veya nakledilirse, birikintiler oluşabilir, ancak oda sıcaklığında karıştırıldığında tekrar çözünmelidirler.

Isodur L-75 için mevcut paket boyutları :

- 180 kg varil
- 50 kg varil
- 0.75kg alüminyum şişeler
- 0.75kg plastik şişeler

Düzenleyici Bilgi

AB REACH kaydı: Evet

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Feragat / Koşullar

Revision: 2026-07-06 / 5119



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol

edin:

<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-l75>