

## Isolan PHF

### Malzeme Tanımı

**Kimyasal kimlik:** Sulu alifatik poliüretan, poliester bazlı

**Görünüm:** Süt beyazı sıvı

**Katı madde içeriği:** 38.0 - 42.0 %

**Brookfield Viskozite (25°C):** 50 mPa.s

**pH değeri:** Yaklaşık 8.0

**Yoğunluk:** 1.04 g/cm<sup>3</sup>

### Uygulama

Isolan PHF, tekstil, PVC veya kağıt üzerindeki yüzeyler için uygun bir düşük VOC, çok yönlü orta yumuşak PUR dağılımı ve temel polimerdir. Isolan PHF, aşağıdakileri içeren bir ortak çözücüsüz çözümdür:

- Sentetik veya doğal tekstil/kumaş veya kağıdın doğrudan kaplanması veya emprenye edilmesi
- Hem transfer kaplama hem de doğrudan kaplama işlemleri için bir [ön-]deri olarak hizmet vermek.

Dayanıklılık özelliklerini artırmak için, çapraz bağlayıcılar Isolan PHF içine dahil edilebilir. Isolan PHF, rotogravür, tel çubuk, daldırma, döner ekran, bıçak veya ters silindir kaplama gibi yöntemlerle kullanılabilir. Seçilen uygulama yöntemine bağlı olarak, akış, ıslatma, köpük önleyici ve reoloji için ayarlamalar gerekebilir.

### Saklama

Optimum saklama ve elleçleme sıcaklık aralığı 5 °C ile 30 °C arasındadır. Ürünün canlılığını korumak için ısıdan ve dondan korunmalıdır. Açıldıktan sonra konteynerlere yeniden stok yapılmamalıdır. Doğru bir şekilde saklandığında, Isolan PHF envanterimizden ayrıldıktan en az 12 ay boyunca stabil kalır.

## Ambalaj

Isolan PHF, IBC'lerde (her biri 1000kg) ve varillerde (her biri 210kg) mevcuttur. MoQ, her biri 8 varil ile 2 palet veya 1 IBC'dir.

## Yönetmelik Bilgisi

EU REACH kaydı: Geçerli değil

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Feragat / Koşullar

Revision: 2026-07-06 / a7ba



Tüm belgelerimizde doğru olmaya çalışıyoruz. Ancak, her türlü bilgi veya tavsiye bizden iyi niyetle, garanti ya da belirli bir uygulama için sınırsız iddia olmaksızın sağlanır. Sadece nitelikli endüstriyel kullanıcılara satış yapmaktayız. Ürünün kullanıcısında ürünü ve uygulama prosedürlerini dikkatlice araştırmak ve sürekli olarak test etmek yükümlülüğü bulunmaktadır. Ürünlerimizin ve verilerimizin kullanımı özen ve dikkat gerektirir ve bu tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Kautschuk Group, oluşan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez. Genel [Şartlar ve Koşullarımız](#) geçerlidir.

Belirtilen depolama ve raf ömrü süreleri, sevkiyat gününden itibaren belirli bir süre için minimum garantili değerlerdir. Bu süre sona erdikten sonra, ürün ek kalite kontrol testine ihtiyaç duyar ancak hala belirtilen özelliklere uygun olabilir. Daha fazla bilgi için, [Raf Ömrü Politikamıza](#) bakınız.

Ürün bilgilerindeki güncellemeler için lütfen bu web sayfasını düzenli olarak kontrol edin:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>

